




Rely on it.

RENOLIT ALKORSMART
Mekanik Sabitleme Sistemi



RENOLIT ALKORSMART

Mekanik Sabitleme Sistemi

Ürün bilgisi

RENOLIT ALKORPLAN F - ALKORSMART

Polyester donatılı, laminasyon tekniği ile üretilmiş, esnek PVC kaplama. UEAtc kurallarına uygundur.

Renkleri 'Cool Ivory' (UV+++)' ve 'Cool Grey' (UV+).

Uygulama

Mekanik sabitleme ile bağlanmış sistemlerin içinde su yalıtım kaplaması olarak kullanılır.

CE onayı.

Sertifikalar web sitemizde bulunmaktadır.

www.renolit.com/roofing

0749-CPD

BC2-320-0295-0100-02



RENOLIT ALKORSMART
Cool Ivory



RENOLIT ALKORSMART
Cool Grey

Ürün bilgisi	Yöntem	Minimum üretim değerleri RENOLIT ALKORPLAN F ALKORSMART		Birimler
		1.2 mm	1.5 mm	
Çekme direnci	EN 12311-2 (A)	≥1050	≥1100	N/50 mm
Kopma uzaması	EN 12311-2 (A)	≥15	≥16	%
Boyutsal stabilite (80° C'de 6 saat)	EN 1107-2	≤0.3	≤0.3	%
Soğuk alan sıcaklığı	EN 495-5	≤-25	≤-25	°C
Yırtılma direnci	EN 12310-1	≥350	≥400	N
Laminasyon direnci	EN 12316-2	≥200	≥225	N/50 mm
Su buharı difüzyon direnci (μ)	EN 1931	20 000*	20 000*	-
Statik delinme direnci	EN 12730	≥20	≥20	L

* ±30% göre EN 13956 (MDV)

	Renk	Kalınlık	Genişlik	Ağırlık	Top uzunluğu	Top ağırlığı
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	Cool grey (77040)	1.2 mm	2.10 m	1.53 kg/m ²	20 lm	ca. 63 kg
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	Cool ivory (11014)	1.2 mm	2.10 m	1.53 kg/m ²	20 lm	ca. 63 kg
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	Cool grey (77040)	1.5 mm	2.10 m	1.85 kg/m ²	15 lm	ca. 58 kg
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	Cool ivory (11014)	1.5 mm	2.10 m	1.85 kg/m ²	15 lm	ca. 58 kg

Fiyat listelerinde satış şartları belirtilmiştir, RENOLIT ürünlerinin satışları bu şartlar ile yapılmaktadır. RENOLIT ALKORPLAN rulo olarak sevk edilir. Her sevkiyatta % 10 kadar kısa rulo içerebilir (minimum uzunluk 8 m).

Depolama

Kuru yerde depolayın. Mümkünse rulolar birbirine paralel ve orijinal ambalajında saklanmalıdır, çapraz şekilde veya basınç altında istiflemeyin.

Aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilirsiniz.

WWW.RENOLIT.ALKORSMART.COM

RENOLIT İstanbul Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti - Atatürk Mah. Erzincan Sok. No:14/A - 34758 Ataşehir/İstanbul
T. + 90 216 688 42 90 - F. + 90 216 688 42 93



Rely on it.