



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₆₈

Polyurethaanlijm



EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₆₈

Polyurethaanlijm

TOEPASSING

- Dakvlak en dakdetails (opkanten, doorvoeren, etc.)
- Verlijmen van vliesgecacheerde dakbanen
- RENOLIT ALKORPLAN A/LA, RENOLIT ALKORTEC A
- Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden

PRODUCTOMSCHRIJVING

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Basis: | 1 component polyurethaan (PU) |
| • Kleur: | geel, transparant |
| • Consistentie: | vloeibaar |
| • Volumieke massa bij 20°C: | 1025 kg/m ³ |
| • Verbruik: | 250 g/m ² - 350 g/m ² (Afhankelijk van de windlast en de ondergrond) |
| • Vlampunt: | ≤ 7°C |
| • Drogestofgehalte (2 u, 120°C): | 83% (±2%) |
| • Verwerkingstemperatuur: | Min. +5°C |
| • Bewaartijd: | 12 maanden (ongeopend) |
| • Opslagcondities: | tussen +10°C en +20°C (In droge omstandigheden) |

TOEBEHOREN VERWERKING

- Handmatig: Spatel of rubberen trekker
- 81069-001: Lijmkar met houder voor 5 busen lijm

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₆₈

Polyurethaanlijm

VERWERKING

- Volg de geldende plaatsingsrichtlijnen van de dakbedekking.
- Zorg dat de ondergrond vrij is van zichtbaar water, stof, losliggende delen, olie en vet.
- Breng de lijm aan op de ondergrond met de hand of met de lijmkar.
- Verdeel de lijm dan gelijkmatig op de ondergrond met behulp van een rubberen trekker.
- Na voldoende verluchtingstijd (afhankelijk van omgevingstemperatuur en vochtigheid) kan de dakbedekking geplaatst worden.
- Druk de dakbedekking stevig aan om een goede verlijming te verzekeren.

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakkingseenheid
81068-001	bus	6 l (6 kg)	1 stuk

VERPAKKING UN-Nr: 1133 Lijmen
IMDG-Class 3: II
RID/ADR/ADNR-Code 3: II

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V
Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
Tel. B +32 55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 55 33 98 31 - Fax +32 55 31 86 58
renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.