



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN F

Sistema por fijación mecánica



EXCELLENCE
IN ROOFING

Sistema por fijación mecánica

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

RENOLIT ALKORPLAN F₃₅₂₇₆

Membrana sintética de estanquidad a base de PVC-P, reforzada con malla de hilo de poliéster. Disponible en distintos colores. Resistencia al fuego exterior B_{ROOF} (t1)*.

RENOLIT ALKORPLAN F₃₅₂₇₆ para el sistema RENOLIT ALKORBRIGHT

Membrana sintética de estanquidad a base de PVC-P, reforzada con malla de hilo de poliéster, de color blanco en la masa, dotada de una capa de protección. Producto de alta gama ofreciendo una excelente reflexión solar. Resistencia al fuego exterior B_{ROOF} (t1)*.

Nuestras membranas son objeto de un asesoramiento técnico o de oficinas especializadas de control en función del tipo de aplicación prevista (UNE EN – CTE – DIT).

Conformidad CE. Certificados disponibles en nuestro sitio web www.renolit.com/roofing.

0749-CPD

BC2-320-0295-0100-02 (EN 13956)

* Consultar con nuestro departamento técnico para las modalidades

Características técnicas	Normas	Valores promedio		Unidad
		RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆ 1,2 mm	RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆ 1,5 mm	
Resistencia a la tracción	EN 12311-2	≥1050	≥1100	N/50 mm
Alargamiento a la rotura	EN 12311-2	≥15	≥16	%
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	≤ 0,3	≤ 0,3	%
Doblado a bajas temperaturas	EN 495-5	≤-25	≤-25	°C
Resistencia al desgarro	EN 12310-2	≥200	≥225	N
Resistencia al desgarro (clavo)	EN 12310-1	≥350	≥400	N
Resistencia al pelado de los solapes	EN 12316-2	≥200	≥225	N/50 mm
Permeabilidad a la transmisión de vapor de agua (μ)	EN 1931	20.000	20.000	-
Resistencia a una carga estática	EN 12730	≥20	≥20	kg

Suministro	Espesor**	Anchura	Peso	Longitud	Peso/rollo
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	1,2 mm	1,05 ml	1,56 kg/m ²	25 ml	40 kg
	1,2 mm	1,60 ml	1,56 kg/m ²	20 ml	50 kg
	1,2 mm	2,10 ml	1,56 kg/m ²	20 ml	64 kg
	1,5 mm	1,05 ml	1,95 kg/m ²	20 ml	41 kg
	1,5 mm	1,60 ml	1,95 kg/m ²	15 ml	47 kg
	1,5 mm	2,10 ml	1,95 kg/m ²	15 ml	60 kg
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆ para ALKORBRIGHT	1,5 mm	1,05 ml	1,95 kg/m ²	20 ml	41 kg

** Otros espesores bajo pedido

Instrucciones generales

RENOLIT ALKORPLAN se suministra en rollos con mandril de cartón. Cada suministro puede contener un 10% de rollos cortos (longitud min. 8 m)

Aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor. Deberán estar en posición horizontal, paralelos entre si (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.