




*Rely on it.*

RENOLIT ALKORSMART  
Sistema de fixação mecânica



# RENOLIT ALKORSMART

## Sistema de fixação mecânica

### Informação do produto

#### RENOLIT ALKORPLAN F - ALKORSMART

Membrana sintética de estanqueidade à base de PVC-P, armada com uma trama em polyester, e munida de uma camada de proteção anti-UV que previne a degradação da membrana.

Disponível na cor Cool Ivory (UV+++ ) e Cinzento Cool (UV+).

### Aplicação

Membrana de estanqueidade colocada independente com fixação mecânica.


Conformidade CE.

Certificados disponíveis no nosso site.

[www.renolit.com/roofing](http://www.renolit.com/roofing).

0749-CPD

BC2-320-0295-0100-02



RENOLIT ALKORSMART  
Cool Ivory



RENOLIT ALKORSMART  
Cinzento Cool

Propriedades físicas	Normas de referência	Valores de produção. RENOLIT ALKORPLAN F ALKORSMART		Unidade
		1.2 mm	1.5 mm	
Resistência em tração.	EN 12311-2 (A)	≥1050	≥1100	N/50 mm
Alongamento na ruptura.	EN 12311-2 (A)	≥15	≥16	%
Estabilidade dimensional (6h at 80 °C)	EN 1107-2	≤0.3	≤0.3	%
Dobra a baixa temperatura	EN 495-5	≤-25	≤-25	°C
Resistência ao rasgo	EN 12310-1	≥350	≥400	N
Aderência entre camadas	EN 12316-2	≥200	≥225	N/50 mm
permeabilidade ao vapor de água (μ)	EN 1931	20 000*	20 000*	-
Resistência à perfuração estática	EN 12730	≥20	≥20	Kg

\* ±30% conforme EN 139 EN 13956 (MDV)

	Cor	Espessura	Largura	Peso	Comprimento	Peso/rolo
RENOLIT ALKORPLAN F <sub>35276</sub>	Cinzento cool (77040)	1.2 mm	2.10 m	1.53 kg/m <sup>2</sup>	20 lm	ca. 63 kg
RENOLIT ALKORPLAN F <sub>35276</sub>	Ivory cool (11014)	1.2 mm	2.10 m	1.53 kg/m <sup>2</sup>	20 lm	ca. 63 kg
RENOLIT ALKORPLAN F <sub>35276</sub>	Cinzento cool (77040)	1.5 mm	2.10 m	1.85 kg/m <sup>2</sup>	15 lm	ca. 58 kg
RENOLIT ALKORPLAN F <sub>35276</sub>	Ivory cool (11014)	1.5 mm	2.10 m	1.85 kg/m <sup>2</sup>	15 lm	ca. 58 kg

As membranas RENOLIT ALKORPLAN são entregues em rolos sobre paletes. Cada entrega pode conter até 10% de rolos curtos (min. 8 m)

### Armazenamento

O armazenamento faz-se abrigado, num local seco, rolos cobertos, paralelos e na embalagem original.

Descubra RENOLIT ALKORSMART no nosso site.

**WWW.RENOLIT.ALKORSMART.COM**



Rely on it.

RENOLIT Portugal, Unipessoal, Lda - Parque Industrial dos Salgados da Póvoa - Apartado 101 - 2626-909 Póvoa de Santa Iria  
Tel. +351 219 568 306 - Fax. +351 219 568 315 - Tlm +351 935 441 175