



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN⁸¹⁰³⁸

PVC liquido



EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLAN⁸¹⁰³⁸

PVC liquido

Soluzione di PVC-P e tetraidrofurano (THF)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stato fisico	Liquido		
Odore	Caratteristico		
Consistenza	Viscoso, 1200 mPa.s a 20°C		
Punto di infiammabilità	-17°C		
Punto di ebollizione	65-66°C		
Infiammabilità (solidi, gas)	Limite superiore di infiammabilità: 12%(V) Limite inferiore di infiammabilità: 1.5% (V)		
Colori	verde rame (60884) grigio piombo (79851)	terracotta (82119) bianco (90300)	grigio chiaro (71004) grigio zinco (73321)

APPLICAZIONE

- Rinforzo delle saldature, giunzioni a T e angoli per membrane impermeabili RENOLIT ALKORPLAN.
- Agitare bene prima dell'uso.
- Diluire solo con THF.
- Consumo: circa 10 g/m
- Vedere le istruzioni di installazione RENOLIT ALKORPLAN

IMBALLAGGIO

Tipo	Colore	Imballaggio	Contenuto	Confezione
81038010	60884	Latta	1 L	6
81038011	82119	Latta	1 L	6
81038004	71004	Latta	1 L	6
81038006	79851	Latta	1 L	6
81038030	90300	Latta	1 L	6
81038024	73321	Latta	1 L	6

STOCCAGGIO

- Conservare in un luogo fresco e asciutto, nella confezione originale. Proteggere dal sole e dal gelo.
- Prevedere una ventilazione adeguata durante e dopo l'applicazione.
- Osservare la normativa sui liquidi infiammabili.
- Non gettare i residui negli scarichi ed evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
- Consultare le istruzioni di sicurezza sull'imballo e sulla scheda di sicurezza.

TRASPORTO

NOME DI SPEDIZIONE APPROPRIATO: ADESIVO (CONTENENTE TETRAIDROFURANO)
IMDG/IATA/ADR: LIQUIDI INFIAMMABILI; CLASSE 3 PKG GR II; UN Nr 1133

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING



RENOLIT Italia Srl - Via Uruguay, 85 - 35127 PADOVA - ITALIA
T +39 049 0994700 - F +39 049 8700550 - renolit.italia@renolit.com

Rely on it.